

# MURENDUIT CACHET ROUGE

## Enduit de Rebouchage / Famille III - Catégorie 3



### DESCRIPTION PRODUIT

MURENDUIT CACHET ROUGE est un enduit en poudre, de haute qualité, destiné au rebouchage en application manuelle sur les murs et plafonds en intérieur.

### DOMAINE D'EMPLOI

#### Supports Admissibles :

- Enduit ciment, Plâtre, plaques de plâtre...
- Anciens fonds peints cohésifs.

#### Autres supports nous consulter.

#### Supports Interdits :

- Polystyrène,
- Fer & Acier,
- Papiers Peints,
- Supports Humides.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

#### Caractéristiques d'emploi :

Taux de gâchage :	Environ 50%
Durée de malaxage :	3 à 7 min (jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.)
Temps d'utilisation pâte :	Environ 4 h
Épaisseur moyenne:	Selon support, 1 à 3 mm

<b>Emballage :</b>	Sac de 25 kg.
--------------------	---------------

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation du Support :

- Les supports doivent être préparés conformément aux spécifications du DTU 59.1.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, dépoussiérés, sains et secs.
- Les trous doivent être purgés des parties non adhérentes et les fissures ouvertes et brossées.

#### Préparation du Produit :

- Saupoudrer MURENDUIT CACHET ROUGE dans environ 2.5 L d'eau pour 5 kg de poudre.
- Laisser la poudre s'imbibier durant 2 à 3 mn puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée pour l'usage.
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes après gâchage.

#### Application :



- Reboucher abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire en croisant les passages.
- Lorsque l'enduit de rebouchage commence à durcir, couper en croisant les passages.

**Température d'application :** Comprise entre 5°C et 35°C.

### LES PLUS PRODUIT

- Mortier prêt à l'emploi.
- Excellente adhérence.
- Application facile.

#### Composition :

- Plâtre.
- Charges minérales.
- Additifs spécifiques.

#### Conservation :

- 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

#### Performances de l'enduit à l'état durci :

Indice Blancueur	≥ 95
Dureté shore C :	75 ± 5
Adhérence enduit/support :	> 0.5 MPa (selon EN 16-566)

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

<b>Consommation :</b>	Varie selon le type de rebouchage effectué, un sac peut couvrir environ 20 m <sup>2</sup> .
-----------------------	---

#### Conseil :

- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Ne pas ajouter d'eau durant l'utilisation de la gâchée.

### MENTION LÉGALE

- Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être mises à jour sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'un mauvais usage.

### DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- EN 16-566 - NFT 36-005 - DTU 59.1- DTU 59.4