

MURENDUIT CACHET VERT

Enduit de Ragréage et de Garnissage / Famille III - Catégorie 3



DESCRIPTION PRODUIT

MURENDUIT cachet vert est un enduit en poudre, de haute qualité, destiné au ragréage / garnissage et éventuellement finition simple en application manuelle sur les murs et plafonds en intérieur.

DOMAINE D'EMPLOI

Supports Admissibles :

- Enduit ciment, Plâtre, plaques de plâtre...
- Anciens fonds peints cohésifs.

Autres supports nous consulter.

Supports Interdits :

- Polystyrène,
- Fer & Acier,
- Papiers Peints,
- Supports Humides.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

Caractéristiques d'emploi :

Taux de gâchage :	Environ 55%
Durée de malaxage :	3 à 7min (jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.)
Temps d'utilisation pâte :	Environ 4 h
Délais entre passes :	Application frais sur frais
Épaisseur moyenne:	1 mm
Redoublement :	Dès que la couche précédente a durci

Emballage :	Sac de 25 kg.
--------------------	---------------

MISE EN OEUVRE

Préparation du Support :

- Les supports doivent être préparés conformément aux spécifications du DTU 59.1.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs, dépoussiérés.

Préparation du Produit :

- Saupoudrer MURENDUIT CACHET VERT dans environ 2.75Ld'eau pour 5 kg de poudre.
- Laisser la poudre s'imbiber durant 2 à 3 mn puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée pour l'usage.
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes après gâchage .

Application :



- Utiliser un couteau à enduire pour appliquer le MURENDUIT CACHET VERT.
- Travailler par zone d'environ 1m² en appliquant uniformément et en croisant les passes.
- Lorsque MURENDUIT CACHET VERT commence à durcir, lisser à l'aide d'une taloche lisseuse.
- la peinture sera appliquée lorsque la teneur en humidité de l'enduit sera inférieure à 5%.

LES PLUS PRODUIT

- Excellente adhérence.
- Application facile.
- Très garnissant.

Composition :

- Plâtre.
- Charges minérales.
- Additifs spécifiques.

Conservation :

- 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

Performances de l'enduit à l'état durci :

Indice Blancheur	≥ 95
Dureté shore C :	75 ± 5
Adhérence enduit/support :	> 0.5 MPa (selon EN 16-566)

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

Consommation :	Varie selon le support (type,défauts, planéité, rugosité), un sac peut couvrir environ 25 m ² .
-----------------------	--

Température d'application : Comprise entre 5°C et 35°C.

Conseil :

- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Ne pas ajouter d'eau durant l'utilisation de la gâchée.

MENTION LÉGALE

• Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être mises à jour sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'un mauvais usage.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- EN 16-566 - NFT 36-005 - DTU 59.1- DTU 59.4