

X-Shield StainBlock Sealer

Scellant pénétrant fluorochimique dispersé résistant aux taches

20570215

Description du produit

Le scellant X-Shield StainBlock est un scellant transparent fluorotensioactif dispersé dans l'eau utilisé pour fournir une barrière durable et non filmogène, résistante aux taches contre les huiles et l'eau sur les substrats poreux tels que le béton, la brique, la pierre et les carreaux et coulis non émaillés. Le produit peut être utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur sur les sols et les murs.

Avantages

- Résistant aux taches
- Repousse à la fois l'eau et l'huile
- Perméable à la vapeur
- Aucun effet sur l'apparence
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Réduction du ramassage de la saleté
- Ne mord pas le verre
- Résistant à la moisissure
- Facile à appliquer
- Zéro COV

Usages

- Sols, allées
- Pavés de brique
- Parkings
- Carreaux et coulis de carreaux
- Béton préfabriqué
- Allées
- Terrasses de piscine
- Balcons
- Murs inclinables

Résistance aux taches*

Fluide	Non traité	Traités
Huile moteur ⁽¹⁾	Taches persistante	Pas de tache
Liquide de direction assistée ⁽¹⁾	Taches persistante	Pas de tache
Liquide de transmission ⁽¹⁾	Taches persistante	Pas de tache
Fluide hydraulique ⁽¹⁾	Taches persistante	Petite tache légère
Antigel ⁽¹⁾	Taches persistante	Petite tache légère
Café ⁽²⁾	Tache légère	Pas de tache
Moutarde ⁽²⁾	Tache légère	Pas de tache
Vin rouge ⁽²⁾	Tache légère	Pas de tache
Ketchup ⁽²⁾	Tache légère	Pas de tache
Sauce à spaghetti ⁽²⁾	Tache légère	Pas de tache

*2 heures de test de coloration, ⁽¹⁾ substrat en béton, ⁽²⁾ substrat de brique

Propriétés de l'application

Temps de séchage	45 minutes
Autorisé à la circulation piétonne	4heures à 25°C

Teneur en matières organiques volatiles

COV = 0g/L

Couleur

Clair. Aucun effet sur l'apparence.

Couverture

7,4 m²/litre par couche.

La couverture dépendra beaucoup de la porosité du substrat.

Emballage

Seaux de 19 litres.

Conservation

18 mois lorsqu'il est stocké à 77 °F (25 °C) ou moins dans un endroit sec et ombragé.

Procédure d'application

X-Calibur fournit des déclarations de méthode détaillées pour tous ses produits destinés à une utilisation dans diverses applications. Ceux-ci doivent être consultés avant de commencer les travaux. Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement.

Préparation de surface

Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, propres et exemptes de toute contamination. Les surfaces existantes devront être nettoyées par lavage à pression pour éliminer la poussière et les sels accumulés. Après le lavage, la surface doit être laissée sécher.

Application

Le scellant X-Shield StainBlock doit être appliqué à l'aide d'un rouleau ou d'un spray à basse pression avec une buse de 5 à 6 mm. Le pistolet airless peut être utilisé en utilisant le réglage de pression le plus bas avec une pointe de 0,025". Les substrats poreux nécessiteront une application en deux couches, prévoyez 2 heures entre les couches. Le taux de couverture sera d'un minimum de 7,4m²/litre mais celui-ci peut augmenter en fonction de la porosité du support.

Nettoyage

Nettoyez à l'eau.

Limitations

Ne pas appliquer sur des supports humides ou humides

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 40 °F (4 °C). Ne laissez pas la congélation dans le stockage.

Ne pas jeter dans le système d'eau.

Santé et sécurité

Ce produit est destiné à un usage industriel uniquement par des personnes formées

Coopératives. Il est potentiellement dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) avant l'achat et l'utilisation de ce produit. La fiche signalétique peut être obtenue via notre site Web www.x-calibur.us.

Spécialiste technique agréé

Veuillez noter que seuls les spécialistes techniques agréés X-Calibur (« ATS ») sont autorisés à modifier les informations de cette fiche technique ou à fournir des recommandations écrites concernant l'utilisation de ce produit. Rendez-www.x-calibur.us pour une liste complète des ATS X-Calibur.

Validité de la fiche technique

X-Calibur apporte des modifications à ses fiches techniques de produits en permanence. Veuillez consulter la section de mise à jour de la fiche technique sur www.x-calibur.us pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.

Garanties

X-Calibur fournit des produits conformes aux propriétés indiquées sur les fiches techniques actuelles. Dans le cas peu probable où il s'avérerait que les produits fournis ne sont pas conformes à ces propriétés, nous remplacerons le produit non conforme ou rembourserons le prix d'achat.

X-Calibur ne garantit pas l'installation des produits car il n'a aucun contrôle sur l'installation ou l'utilisation finale des produits. Tout défaut suspecté doit être signalé par écrit à X-Calibur dans les cinq jours ouvrables suivant sa détection. X-Calibur Construction Chemistry Inc. ne donne aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier et cette garantie remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites. X-Calibur Construction Chemistry Inc. ne sera pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit, y compris les dommages à distance ou consécutifs, les temps d'arrêt ou les retards.