

FINACEM CACHET BLEU

Enduit de finition lisse / Famille III, catégorie 3



DESCRIPTION PRODUIT

FINACEM CACHET BLEU est un enduit de finition en poudre, de blancheur élevée, destiné à la finition lisse, en application manuelle pour des environnements intérieurs.

DOMAINE D'EMPLOI

Supports Admissibles :

- Murs et plafonds remplis d'un mortier traditionnel (ciment, plâtre) ou un mortier chaux-ciment
- Enduits ciment ou Plâtre.
- Anciens fonds peints cohésifs.
- Les surfaces en béton.
- Les murs et les plafonds de plaque de plâtre.

Supports Interdits:

- Surfaces teintées.
- Surfaces aux revêtements en plastique.
- Fer et acier.
- Supports humides.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

Caractéristiques d'emploi :

Taux de gâchage	Environ 46%
Temps de maniabilité	≥ 5h
Épaisseur d'application par couche	2 à 3 mm
Temps de mise en peinture	Après séchage complet

Emballage :	Sac de 20 kg
--------------------	--------------

MISE EN OEUVRE

Préparation du Support (DTU 59.1):

- Nivelier le support s'il y a un déséquilibre des stands.
- Le support doit être nivelé, stable, propre, sans la présence de peintures, vernis, graisses, etc.

Préparation de l'enduit :

- Saupoudrer FINACEM CACHET BLEU dans environ 2.3L d'eau pour 5 kg de poudre, puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée.
- Ajuster la consistance en fonction des travaux à réaliser.
- Pâte fermée pour angles et rattrapages en forte épaisseur.
- Pâte souple pour angles et les rattrapages péliculaires.
- Il est recommandé que le mélange soit laissé au repos environ 5 minutes et mélangé à nouveau avant l'utilisation.

Application :

- Répandre le produit sur la surface avec une spatule lisse pour assurer une répartition et une couverture complète de la surface.
- Le produit est appliqué d'un à deux couches pour une épaisseur jusqu'à 2 à 3 mm.
- Appliquer une deuxième couche après le durcissement de la première (après 2 à 24 heures) en croisant le sens de l'application.
- Lorsque l'enduit de finition commence à durcir, lisser à l'aide d'une taloche lisseuse.
- La peinture sera appliquée lorsque le taux d'humidité de support est inférieur à 5%.

LES PLUS PRODUIT

- Très fin.
- Glisse renforcée.
- Application facile.
- Excellente adhérence.
- Maniabilité facile.
- Faible absorption des peintures.
- Blancheur élevée.

Composition :

- Ciment blanc.
- Charges minérales.
- Additifs spécifiques.

Conservation :

- 10 mois dans l'emballage d'origine en endroit sec.

Performances de l'enduit à l'état durci:

Indice de blancheur	≥95
Densité pâte (selon EN 1015-10)	Environ 1.48
Adhérence enduit/support (EN 16-566)	> 0.5 MPa
Dureté shore C	≥ 80

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

Consommation :	Environ 0.9 kg/m ² par 1 mm d'épaisseur
-----------------------	--

Température d'application : Entre + 5 ° C et + 30 C.

Conseil :

- Le port du masque et des gants sont recommandés.

MENTION LÉGALE

• Les caractéristiques de performance se réfèrent à des tests en laboratoire, des valeurs moyennes qui peuvent être modifiées sans préavis. L'exploitant doit vérifier l'adéquation du produit en fonction de l'utilisation prévue.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- EN 16-566, NFT 36-005, DTU 59.1, DTU 59.4