

FINACEM CACHET ROUGE

Enduit de rebouchage / Famille III - Catégorie 3



DESCRIPTION PRODUIT

FINACEM CACHET ROUGE est un enduit de rebouchage et ragréage en poudre, en application manuelle pour des environnements intérieurs.

DOMAINE D'EMPLOI

Supports Admissibles :

- Murs et plafonds remplis d'un mortier traditionnel (ciment, plâtre) ou un mortier chaux-ciment.
- Les surfaces en béton
- Béton cellulaire, enduit de ciment...
- Maçonnerie soignée de bloc béton
- Carreaux de plâtre, plaques de plâtre et plaques de plâtre cartonnées.

Supports interdits :

- Surfaces teintées.
- Surfaces aux revêtements en plastique
- Fer et acier.
- Supports humides.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

Caractéristiques d'emploi :

Taux de gâchage	Environ 48%
Temps de maniabilité	≥ 5h
Épaisseur d'application par couche	5 mm

Emballage :	Sac de 25 Kg, palette 1.5T
--------------------	----------------------------

MISE EN OEUVRE

Préparation du Support (DTU 59.1):

- Nivelier le support s'il y a un déséquilibre des stands.
- Le support doit être nivelé, stable, propre, sans la présence de peintures, vernis, graisses, etc.

Préparation de l'enduit :

- Saupoudrer FINACEM CACHET ROUGE dans environ 2.4 L d'eau pour 5 kg de poudre, puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée:
- Ajuster la consistance en fonction des travaux à réaliser.
- Pâte fermée pour angles et rattrapages en forte épaisseur.
- Pâte souple pour angles et les rattrapages péliculaires.

Il est recommandé que le mélange soit laissé au repos environ 5 minutes et mélangé à nouveau avant l'utilisation.

Application :

- Reboucher abondamment le trou ou la fissure à l'aide d'un couteau à enduire en croisant les passes.
- Lorsque l'enduit commence à durcir, couper en croisant les passes.



LES PLUS PRODUIT

- Application facile.
- Excellente adhérence.
- Maniabilité facile.

Composition :

- Ciment blanc.
- Charges minérales.
- Additifs spécifiques.

Conservation :

- 10 mois dans l'emballage d'origine en endroit sec.

Performances de l'enduit à l'état durci :

Indice de blancheur	≥ 89
Densité pâte (selon EN 1015-10)	Environ 1.33
Adhérence enduit/support (EN 16-566)	> 0.5 MPa
Dureté shore C	≥ 80

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

Consommation :	Environ 1.4 kg /m ² par 1 mm d'épaisseur
-----------------------	---

Température d'application : Entre + 5 ° C et + 30 C.

Conseil :

- Le port du masque et des gants sont recommandés.

MENTION LÉGALE

• Les caractéristiques de performance se réfèrent à des tests en laboratoire, des valeurs moyennes qui peuvent être modifiées sans préavis. L'exploitant doit vérifier l'adéquation du produit en fonction de l'utilisation prévue.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- EN 16-566, NFT 36-005, DTU 59.1, DTU 59.4